

＜エアセルマット物性試験＞

アイテム	圧縮強度1mm変位荷重(N)	圧縮強度2mm変位荷重(N)	引張強度(たて)N	引張強度(よこ)N	引張伸び率(たて)%	引張伸び率(よこ)%
Z-50	163	917	36	27	148	51
SP-50	155	1330	30	24	138	48
ZU-80	21	216	26	17	155	58
ZU-90	28	240	27	18	240	56
ZU-100	45	257	34	26	232	62
ZU-200	92	364	43	38	208	67
ZU-300	95	374	54	49	244	67
ZUL-100	69	314	41	31	214	62
ZUL-200	113	375	51	42	211	65
ZUL-300	132	438	61	50	241	66
SPL-500	233	622	97	95	201	72
YS-100	74	164	62	44	103	48
ZM-200	54	91	51	43	214	65
RS-90	26	300	24	17	88	43
EP-100	49	266	34	26	193	63
EPL-100	71	306	43	31	245	62
EBX-100	45	264	35	27	186	65
ZEC-200	64	331	42	36	219	64
NA-100	33	260	30	19	117	63

※上記測定数値は試験値であり保証値ではありません。測定条件、測定機器、などによりばらつきが生じます。

※圧縮強度。ロードセル式にて測定。

※引張強度及び引張伸び率。JIS K 7127 に準ずる。